


MASPED C2M

Enduit pré-mélangé à grain moyen pour intérieurs et extérieurs



Description

Produit pré-mélangé composé d'agrégats minéraux à granulométrie calibrée, de liants hydrauliques, d'additifs spécifiques pour une application parfaite.

Usages et modalités d'application

Le produit est indiqué pour la finition intérieure et extérieure. Il faut gâcher le mortier avec de l'eau propre, à l'aide d'un malaxeur continu avec dosage automatique de l'eau ou par un mélangeur vertical, en prenant soin de doser le bon dosage d'eau. S'applique sur le corps d'enduit, convenablement humidifié, avec une truelle ou une taloche inox et se réalise la finition à la taloche.

Caractéristiques

- Type de mortier: mortier à des usages généraux pour enduits intérieurs/extérieurs GP EN 998-1
- Aspect: poudre
- Granulométrie max: 0,8 mm
- Rendement théorique: 4 kg/m² pour 0,3 cm d'épaisseur
- Conditionnement: en sacs en papier de 25 kg sur des palettes de 2 t

Principales données techniques

- Eau de gâchage: environ 26%
- Résistance à la compression après 28 jours: catégorie CSII selon la norme EN 998-1
- Coefficient de diffusion de la vapeur: $\mu=5/20$
- Réaction au feu: classe A1
- Adhérence au support: 0,2 N/mm² FP: B
- Absorption d'eau: W0
- Conductivité thermique: $\lambda=0,47$ W/mK (valeur du tableau)
- Durabilité (gel/dégel): NPD

Notes

Conserver dans un endroit frais et sec. Utiliser de l'eau propre pour le gâchage.

Températures d'application comprises entre +5°C et +35°C, en l'absence de fort vent ou de pluie; ne pas appliquer sur des surfaces gelées.

Le produit contient toutes les matières premières, correctement prédosées, nécessaires pour obtenir un gâchage d'excellente qualité; il est déconseillé, par conséquent, d'ajouter d'autres substances.