



MASPED C2M

Intonaco premiscelato a grana media per interni ed esterni

Descrizione

Prodotto premiscelato composto da inerti minerali di calibrata granulometria, leganti idraulici e additivi tali da consentire una perfetta applicazione.

Usi e modalità applicative

Il prodotto è idoneo per ottenere finiture per interni ed esterni. La malta va impastata con acqua pulita, mediante impastatrice continua con dosaggio automatico dell'acqua, o con miscelatore verticale avendo cura di dosare la giusta quantità di acqua. Si applica sul corpo di intonaco, opportunamente inumidito, con cazzuola o spatola americana e si finisce a frattazzo.

Caratteristiche

- Tipo di malta: malta per scopi generali per intonaci interni/esterni GP EN 998-1
- Aspetto: polvere
- Granulometria max: 0,8 mm
- Resa teorica: 4 kg/m² per 0,3 cm di spessore
- Confezione: in sacchi di carta da 25 kg su pallet da 2 t

Principali dati tecnici

- Acqua d'impasto: 26% circa
- Resistenza a compressione a 28 gg: Categoria CSII a norma EN 998-1
- Coefficiente di diffusione del vapore: $\mu=5/20$
- Reazione al fuoco: Classe A1
- Adesione al supporto: 0,2 N/mm² FP:B
- Assorbimento d'acqua: W0
- Conducibilità termica: $\lambda=0,47$ W/mK (valore tabulato)
- Durabilità (gelo/disgelo): NPD

Note

Conservare in luogo fresco e asciutto. Adoperare acqua pulita per l'impasto.

Operare a temperature comprese tra + 5°C e + 35°C, in assenza di forte vento o pioggia; non applicare su superfici gelate.

Il prodotto contiene tutte le materie prime opportunamente predosate, necessarie per ottenere un impasto di ottima qualità; si sconsiglia pertanto l'aggiunta di altre sostanze.